



正 本  
ORIGINAL

日期 Date: 2016.12.27 收件日期 Date of Receipt: 2016.12.22 **試驗報告** TEST REPORT **土城場區** TUCHENG

報告編號 Report No.: [REDACTED] 數量 Quantity: 1件 報告頁次/頁數 Page Order/Pages: (P1/1) 來文字號 Ref. No.: 空 白

報告抬頭 Report Title: [REDACTED] 試件類別 Item: 針織布


地址 Address: [REDACTED]

試驗項目	試驗結果		試驗方法
紫外線透過率(%)	UVB平均值	0.9	AATCC 183-2010 乾式試驗  儀器: SHIMADZU UV-3101(PC)S
	UVA平均值	0.9	
紫外線遮蔽率(%)	UVB平均值	99.1	
	UVA平均值	99.1	
抗紫外線指數(UPF)	109		

註：依委託者所提供來樣資料為：ARTICLE NO.: JS769

COMP.: 81% COTTON 8% SMARTCEL™ SENSITIVE 8% CELL SOLUTION® PROTECTION 3% SPANDEX

WIDTH: 56" WEIGHT: 235g/yd



附記: 1.本報告僅對樣品負責，樣品保留期限為一個月。  
Note: This report is only responsible for the submitted sample(s), which will be kept for one month period.

2.本報告非經本檢測及驗證部書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。

This report cannot be reproduced in any way, except in full context, without the prior approval in writing of this Department of Testing and Certification.

3.試驗報告所載事項不得作為公開廣告及商業推銷之用。  
The test report should not be used for public advertisement and commercial promotion.



財團法人紡織產業綜合研究所  
所長 檢核發行人:  
Autonomous president of  
Taiwan Textile Research Institute

檢測及驗證部  
主任 邱勝福

紡織所檢測及驗證部 新北市土城區承天路六號  
Department of Testing and Certification, Taiwan Textile Research Institute  
No.6, Chengtian Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23674, Taiwan (R. O. C.)  
Tel : +886-2-22670321 ext. 7107, 7110  
+886-2-22698229, +886-2-22698230  
Fax : +886-2-22675108, +886-2-22689839