



正 本  
ORIGINAL

日期: 2017.01.03      收件日期: 2016.12.22      **試驗報告**      土城場區  
Date:                      Date of Receipt:      TEST REPORT      TUCHENG

報告編號: [REDACTED]      數量: 2件      報告頁次/頁數: (P1/1)      來文字號: 空 白  
Report No.:                      Quantity:                      Page Order/Pages:                      Ref. No.:  
報告抬頭: [REDACTED]      試件類別: 針織布  
Report Title:                      Item:  
地址: [REDACTED]  
Address:


試 驗 項 目	試 驗 結 果		試 驗 方 法
	A	B	
平均放射率 (2-22 μm)	0.81	0.77	遠紅外線熱放射儀 量測溫度: 室溫

註: 依委託者所提供來樣資料為: A. SAMPLE: ARTICLE NO.: JS525-2C

COMP.: 73% COTTON 18% SMARTCEL™ SENSITIVE 9% SPANDEX

WIDTH: 56" WEIGHT: 320g/yd (237gsm)

B. CONTROL: JS598 79% POLYESTER 21% SPANDEX



檢測及驗證部  
主任 周國村

附記: 1. 本報告僅對樣品負責, 樣品保留期限為一個月。  
Note: This report is only responsible for the submitted sample(s), which will be kept for one month period.  
2. 本報告非經本檢測及驗證部書面同意, 不得摘錄複製, 但全部複製除外。  
This report cannot be reproduced in any way, except in full context, without the prior approval in writing of this Department of Testing and Certification.  
3. 試驗報告所載事項不得作為公開廣告及商業推銷之用。  
The test report should not be used for public advertisement and commercial promotion.

財團法人紡織產業綜合研究所  
所長授權核發人:  
Authorized by president of  
Taiwan Textile Research Institute

紡織所檢測及驗證部 新北市土城區承天路六號  
Department of Testing and Certification, Taiwan Textile Research Institute  
No.6, Chengtian Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23674, Taiwan (R. O. C.)  
Tel : +886-2-22670321 ext. 7107, 7110  
+886-2-22698229 , +886-2-22698230  
Fax : +886-2-22675108 , +886-2-22689839